

0,403 CaO 0,727 Al₂O₃ 3,769 SiO₂
0,277 MgO 0,168 Fe₂O₃ 0,046 TiO₂
0,311 KNaO
0,008 MnO

Fórmula Seger de la pasta PF; PM: 394,8

Los óxidos de K y Na se han sumado para facilitar los cálculos, y en la fórmula se considera todo como K

La pequeña cantidad de Mn se desprecia